

RUBBOL BL SATURA

ПОЛУМАТОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВОГО СВЯЗУЮЩЕГО

- Совмещает в себе высокую прочность алкидных и экологичность водных покрытий
- Срок службы 17 лет подтвержден независимой экспертизой*
- Наносится на широкую гамму строительных материалов внутри и снаружи помещений
- Обладает высокой пластичностью и износостойкостью, не желтеет
- Обладает отличной укрывистостью
- Стойкая к дезинфицирующим растворам

Описание

Полуматовая универсальная краска на основе полиуретанового связующего. Сочетает в себе высокую прочность и пластичность алкидных покрытий с экологичностью водных красок. Окрашенная поверхность устойчива к царапинам, ударам и мытью. Обладает высокой адгезией как к классическим пористым, так и к сложным поверхностям. Легко наносится, образуя идеально гладкую поверхность.

Высокая пластичность позволяет сохранять структурную целостность покрытия при значительном колебании температуры окружающей среды.

Обладает высокими барьерными свойствами, препятствуя проникновению влаги внутрь поверхности.

Срок службы системы покрытий при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного климата составляет 17 лет и подтвержден лабораторными исследованиями.

Область применения

Для внутренних и наружных работ по минеральным (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.) и сложным поверхностям со слабой адгезией (стекло, пластик, порошковые покрытия, жесткий ПВХ), а также строганой древесине и ранее окрашенным поверхностям. Также подходит для окрашивания пола внутри помещений с невысокой эксплуатационной нагрузкой.

Технические характеристики

Связующее	Полиуретановое связующее
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	50 %
Плотность	1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	5 часов
Время полного высыхания покрытия	12–24 часа
Расход	12–14 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности

Упаковка



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ



Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Не рекомендуется применять краску для окрашивания сложных поверхностей со слабой адгезией в помещениях с повышенной влажностью.

Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая, без следов биопоражения. Ранее окрашенные, гладкие и непористые поверхности необходимо обработать наждачной бумагой, удалив пыль.

Нанесите на подготовленную поверхность один слой грунтовки **Rubbol BL Primer**.

Нанесите два слоя финишного покрытия **Rubbol BL Satura**, время высыхания до нанесения последующего слоя не менее 5 часов. Температура воздуха и поверхности при нанесении от +7 °C до +30 °C.

Разбавление

При необходимости возможно разбавление водой не более 5% по объему.

* Согласно заключению НПО «Лакокраспокрытие» по использованию системы покрытий Sikkens Rubbol BL Primer + Sikkens Rubbol BL Satura

Класс укрывистости	Класс 1 по DIN EN 13300
Цвет	Белый
Базы	W05, M15, N00
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов
Класс пожарной опасности строительного материала	КМ 1 (трудновоспламеняемые, слабогорючие)
Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)	Класс 1 по DIN EN 13300, устойчива к мытью с применением моющих средств

Степень блеска



Gardner 60°

21