

ALPHATEX SF

ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

- Образует идеально ровную и гладкую поверхность без бликов
- Не содержит летучих органических соединений, 0% VOC (SF = Solvent free)
- Покрытие устойчиво к мытью с применением моющих средств
- Микропористая структура поверхности позволяет стенам «дышать»
- Обладает повышенной тиксотропностью

Описание

Глубокоматовая краска на основе дисперсии акрилового сополимера великолепно подходит для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. Образует долговечное покрытие, устойчивое к мытью с применением мягких моющих средств. Микропористая структура поверхности способствует выводу лишней влаги из стен. Легко наносится и обладает высочайшей укрывистостью. Густая консистенция краски в состоянии покоя и высокая пластичность при нанесении гарантирует отсутствие потеков и разбрызгивания в процессе работы. Практически не содержит в составе летучих органических веществ (0 % VOC), что благотворно влияет на экологию дома.

Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и т. п.), древесно-стружечным плитам, обоям, а также ранее окрашенным поверхностям.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Технические характеристики

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	57 %
Плотность	1,4 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2–4 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход	9–11 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Класс укрывистости	Класс 1 по DIN EN 13300
Базы	W05, M15, N00

Упаковка

1 л

5 л

10 л

12

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ



Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая, структурно целая, без следов биопоражения. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль. Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом **Sikkens Alpha Aquafix**. При необходимости дополнительно обработайте поверхность изолирующей грунтовкой **Sikkens Alphacryl Primer** — для выравнивания поверхности по впитываемости. Краску наносите в два слоя с временным интервалом между слоями 1–2 часа.

Примечание: Краска Alphatex SF не подходит для окрашивания поверхностей, покрытых ранее масляными или алкидными красками во влажных помещениях, таких как кухни и ванные комнаты.

Разбавление

При необходимости возможно разбавление водой не более 5% по объёму.

Распыление

При безвоздушном распылении рекомендуемое рабочее давление: 160–180 бар, диаметр сопла: 0,381–0,432 мм (0,015–0,017 дюйма).

Система колеровки	Acomix
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов
Устойчивость к влажному истиранию (истираемость)	Класс 2 по DIN EN 13300. Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств. Возможно небольшое изменение блеска покрытия.
Содержание летучих органических веществ (VOC)	Менее 1 г/л при норме не более 30 г/л
Класс пожарной опасности строительного материала	КМ 1 (трудновоспламеняемые, слабогорючие)

Степень блеска

2

Gardner 60°