

Испытательный центр «Строительные материалы»
Общества с ограниченной ответственностью
НИЦ «Строительных технологий и материалов»
(ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»)

Адрес осуществления деятельности: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 5
Телефон +7 (495)390-00-13; адрес электронной почты: ic@nicstm.ru
Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории №: RU.СМИК.ИЦ.001,
Срок действия: с 13 октября 2020 до 12 октября 2025 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЦ

Дудяков Д.В.

«05» августа 2025 г.



Протокол испытаний

№ 2221.И-1 от 05.08.2025 года

1. Заказчик: ЗАО «Акзо Нобель Декор»
 - 1.1. Юридический адрес: 143909, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 9
 - 1.2. Фактический адрес: 143909, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 9
 - 1.3. ИНН: 5001027607 1.4. ОГРН: 1025000511513
2. Основание для проведения испытаний: ДС №14 от «03» апреля 2025 г. к договору № Р.18-02/2024 от 09.02.2024 г.
3. Полное наименование продукции: Система покрытия, состоящая из: Omnitex Base. Грунт-антисептик для дерева, Пропитка Omnitex Universal 2 в 1 в цвете Карельская сосна
4. Нормативно-техническая документация на продукцию: ТУ 20.30.11-084-48797870-2024
ТУ 20.30.12-041-76521612-2024
5. Производитель продукции: ЗАО «Акзо Нобель Декор»
 - 5.1. Юридический адрес производителя: 143909, Московская область, г. Балашиха, Покровский проезд, дом 9

5.2. Фактический адрес производителя
(адрес производственной площадки):

143909, Московская область, г. Балашиха,
Покровский проезд, дом 9

6. Наименование образца (образцов) испытаний (Сведения об испытываемых образцах): Система покрытия, состоящая из: Omnitex Base. Грунт-антисептик для дерева, Пропитка Omnitex Universal 2 в 1 в цвете Карельская сосна.
Omnitex Base. Грунт-антисептик для дерева. 1 металлическая банка 2,5 л. Номер партии: RU24020200. Дата производства: 13.02.2024.
Пропитка Omnitex Universal 2 в 1 в цвете Карельская сосна. 1 пластиковая банка 1 л. Номер партии: 3406002641. Дата производства: 07.06.2024.

7. Акт отбора образцов (проб):

Образцы для проведения испытания
отобраны и предоставлены Заказчиком

8. Акт приемки-передачи образцов (проб):

№2221.И-1 от 10.04.2025

9. Методы испытаний:

ГОСТ 9.401-2018, ГОСТ 9.407-2015

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

- Климатическая камера СМ -55/50-18 МАС, зав. № 007/3070, диапазон температуры: от -55°C до +50°C, точность поддержания температуры: $\pm 2,0^\circ\text{C}$, неравномерность температуры по объему в тепловом режиме: $\pm 3,0^\circ\text{C}$, (Аттестат, протокол периодической аттестации № 24-08-139, период действия 28.08.2024-28.08.2025);
- Гигрометр «Фармацевт» модель ТМФЦ-100, Зв.№ 179781, диапазон измерения температур: от 0 до +50°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности измерения температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C) $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-М/09-10-2024/377870727 период действия 09.10.2024-08.10.2026);
- Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75, зав. № 21202736, предел измерения до 300 мм, цена деления 1 мм, (Свидетельство о поверке № С-АК3/30-07-2024/358436715 период действия от 30.07.2024 до 29.07.2025, Свидетельство о поверке № С-ДДЭ/07-07-2025/445755641 период действия от 07.07.2025 до 06.07.2026);
- Ультрафиолетовая камера HAIDA HD-E802, зав. № 160900402, диапазон УФ-излучения: 220-400 нм, поверхностная плотность потока ультрафиолетового излучения (30 ± 5) Вт/м², неравномерность распределения плотности потока ультрафиолетового излучения по площади размещения источников УФ-излучения $\pm 10\%$, (Аттестат и Протокол периодической аттестации № 448-0600-002477-2025-160900402 период действия 20.03.2025 до 20.03.2026);
- Прибор для измерения блеска и яркости, тип Константа ФБ, модификация 20/20, 60/60, 85/85, зав. № 0120, Диапазон измерений блеска, единиц блеска: -для модификаций «20°/20°, 60°/60°, 85°/85°». от 1,0 до 100,0. Допускаемая абсолютная погрешность измерения блеска: $\pm 2,0$ ед.блеска. Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-11-2024/385395505, период действия 07.11.2024 -06.11.2025);
- Спектрофотометр SP62, зав. № 006391, геометрия освещения D/80; по шкале координат цвета: X =2.5-109.0, Y=1.4-98.0, Z=1.7-118.1; по шкале координат цветности: x=0,10000-0,7350, y=0,1000-0,8340; Абсолютные погрешности: Sx=Sy=0,2,

$S_z=0,25$. Абсолютные погрешности: $S_x=0,0007$, $S_y=0,006$, (Свидетельство о поверке № С-МА/22-04-2025/427551673 период действия 22.04.2025 - 21.04.2026).

11. Дата проведения испытаний: 10.04.2025 – 05.08.2025

12. Условия окружающей среды при проведении испытаний: $t = 20 \pm 2^\circ\text{C}$, ϕ не более 80%

13. Результаты испытаний: Представлены в Таблице 1

14. Подготовка образцов:

Образцы представляют собой пластины из сосны, размером 150*70 мм. Маркировка образцов: № 1-А3/1; № 2-А3/1; № 3-А3/1; № 4-А3/1. Контрольный образец 4-А3/1. Все образцы очищены от пыли.

Omnitex Base. Грунт-антисептик для дерева наносилась в один слой с расходом 8 м²/л, время выдержки перед нанесением пропитки 24 ч.

Грунт-антисептик для дерева, Пропитка Omnitex Universal 2 в 1 в цвете Карельская сосна наносилась в два слоя с расходом на 1 слой 12 м²/л.

Межслойная сушка 4 часов. Нанесение производилось валиком.

Выдержка образцов перед испытанием 21 сутки.

Испытаниям подвергались 3 образца (№1-А3/1; № 2-А3/1, № 3-А3/1), образец № 4-А3/1 использовался в качестве контрольного образца (контрольный образец хранился без доступа света при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более $(65 \pm 5)\%$ в течение всего срока испытаний).

Таблица 1 – Результаты испытаний материала: Система покрытия, состоящая из: Omnitech Base. Грунт-антисептик для дерева, Пропитка Omnitech Universal 2 в 1 в цвете Карельская сосна.

№ п/п	Наименование показателей	Методика испытания	Количество циклов	Результаты испытаний	
				до испытаний	после испытаний
1	Оценка изменения декоративных свойств системы защитного покрытия	ГОСТ 9.407	56	АД0	АД2 (Ц1, Б2) Ц1 – Очень слабые, т. е. едва различимое изменение цвета Б2 – Слабые, т.е. хорошо различимые изменения
2	Оценка изменения защитных свойств системы защитного покрытия: Распрекивание Отслаивание Выветривание Образование пузырей	ГОСТ 9.407	56	А30	А30 (Т0,С0,П0,В0) отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует
3	Предполагаемый срок службы покрытия в условиях эксплуатации, У1	ГОСТ 9.401 Метод 5			56 циклов не менее 7 лет

Вывод:

1. Предполагаемый срок службы системы покрытия, состоящей из: Omnitech Base. Грунт-антисептик для дерева, Пропитка Omnitech Universal 2 в 1 в цвете Карельская сосна в условиях умеренного климата У1 в промышленной атмосфере составляет не менее 7 лет.
2. Установлено, что на 56 цикле испытаний ресурс системы покрытия, состоящей из: Omnitech Base. Грунт-антисептик для дерева, Пропитка Omnitech Universal 2 в 1 в цвете Карельская сосна не достигнут.
3. Необходимым условием выполнения прогноза является соблюдение нормативных температурно-влажностных условий при проведении окрасочных работ, параметров нанесения и отверждения покрытия.

Ведущий инженер _____ Тулик Д.А. «05» августа 2025 г.
ИЦ.

— Конец протокола —