Luxium by Dulux

Bindo 7



fresh air

Матовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

- **Экстрапрочная, особо стойкая к мытью**
- Идеальна для помещений с повышенной нагрузкой
- Срок службы не менее 15 лет*
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час
- Стойкая к дезинфицирующим растворам и уайт-спириту**

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈1,289 кг/л (база BW) ≈1,229 кг/л (база BC)
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход	До 14 м²/л
Базы	BW, BC
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием бытовых абразивных моющих средств (порошкообразные вещества), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки.


Степень блеска

7

Gardner 60°

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Описание

Экстрапрочная матовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как гостиные, коридоры, офисы, детские сады, школы, медицинские учреждения и др. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев. **Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Для обеспыливания, подготовки новых поверхностей и оснований под повторное окрашивание, обеспечения адгезии полимерных шпатлёвок используйте грунт **Luxium Bindo Primer**, а для сильно впитывающих и мелящих поверхностей, оснований, выровненных гипсовыми шпатлёвками, и под финишную отделку ответственных зон — грунт **Luxium Bindo Base**. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °C и влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Рекомендации для безвоздушного распыления получены на оборудовании Wagner SF 23 Pro:
форсунка низкого давления Wagner HEA ProTip,
Рабочее давление 120 бар.
Размер форсунки: 515.
Разбавление: 10%.

* Подтверждено ООО НИЦ "СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ".
** Протокол испытаний №АЛ-25/04-0062 от 24.04.2025.