

Anticorr 3 в 1



Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка, воск, УФ-фильтр
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Растворитель	Ксилол
Сухой остаток (по массе)	~58%***
Плотность	1,00 кг/л***
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	Не менее 4 часов
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	200 мкм
Рекомендуемая толщина сухой пленки	100 мкм
Расход на один слой	До 15 м²/л
Цвет	5 готовых цветов
Срок и условия хранения	5 лет в невскрытой заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +30°C; вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

*** Указан средний показатель. Может отличаться в зависимости от цвета краски

RAL 9003
БЕЛАЯRAL 8017
КОРИЧНЕВАЯRAL 9005
ЧЕРНАЯRAL 7004
СЕРАЯRAL 6005
ЗЕЛЕНАЯ

Степень блеска



Упаковка

0,75 л



2 л



5 л



Глянцевая грунт-эмаль по металлу для внутренних и наружных работ

- 3 в 1: грунт, эмаль, ингибитор коррозии
- Долговечная защита
- Для всех видов металла*
- Твердое покрытие

Описание

Грунт-эмаль по металлу 3 в 1: универсальное лакокрасочное покрытие с тройным действием, объединяющее функции преобразователя ржавчины, грунтовки и финишной эмали.

Обладает высокой адгезией к разным типам металлов, включая ржавые поверхности. Формирует прочное, твердое покрытие, устойчивое к коррозии, механическим повреждениям, атмосферным воздействиям, к воздействию масел и щелочей*. Укрывистая, с экономичным расходом, равномерно наносится без брызг и потеков. Глянцевая.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из черных металлов. Для усиления адгезии к поверхностям (оцинковка, алюминий) используйте специальный грунт. Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (уретановых, алкидных и др.). Не подходит для окрашивания находящихся под водой, горизонтальных, минеральных поверхностей и поверхностей, подверженных механическим воздействиям (пол, ступени, лестницы и т.д.).

Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +30°C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте краску, не допуская образования пузырьков в банке. Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом или валиком. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Внимание: Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости разбавить в соотношении не более 1 части растворителя на 10 частей краски.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части растворителя на 7 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части растворителя на 7 частей краски. Рекомендуемое рабочее давление 170 бар (~168 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

* Нанесение на цветные металлы с предварительным грунтованием

** Протокол испытаний ПРОМ/Э-26/01-0489 от 28.01.2026