

# Anticorr Aqua



## Полуглянцевая грунт-эмаль по металлу для внутренних и наружных работ

- Долговечность покрытия - до 8 лет \*
- На водной основе: без запаха, быстро сохнет
- Антикоррозионная
- Компьютерная колеровка

### Описание

Грунт-эмаль по металлу на водной основе «3 в 1»: наносится на ржавчину без грунта и предотвращает коррозию. Быстро сохнет и почти не пахнет. Возможна компьютерная колеровка по большинству известных вееров. Образует прочное и эластичное покрытие. Выдерживает перепады температур от -45 до +60°C. Устойчиво к воздействию масел, бытовой химии, слабых растворов солей и щелочей\*\*.

### Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные металлические поверхности. Возможно нанесение без грунта на черные металлы (стальные и чугунные поверхности), в т. ч. подверженные ржавчине. Для нанесения на поверхности из цветных металлов (в т. ч. оцинкованные, алюминиевые) воспользуйтесь специальным грунтом. Допустимо нанесение на дерево и минеральные поверхности. Не подходит для находящихся под водой поверхностей.

### Особенности применения

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Очистите ее от рыхлой ржавчины, отслаивающихся частей старого покрытия, жира и прочих загрязнений. Сплошные участки, пораженные коррозией, рекомендуется очистить до металла. Ранее окрашенные поверхности обработайте шлифовальной бумагой и удалите образовавшуюся пыль. Поверхности из цветных металлов загрунтуйте подходящей грунтовкой.

Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в два слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Не окрашивайте горячие радиаторы отопления. Активную эксплуатацию поверхности начинайте через месяц после окраски, когда покрытие полностью сформируется.

### Разбавление

Разбавление не требуется.

### Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности.


### Технические данные

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                          | Дисперсия стирол-акрилового сополимера                                   |
| Разбавитель                        | Вода                                                                     |
| Рабочие инструменты                | Кисть, валик, распылитель                                                |
| Сухой остаток (масс)               | ≈ 42 %                                                                   |
| Плотность                          | ≈ 1,163 кг/л (база BW)<br>≈ 1,102 кг/л (база BC)                         |
| Время до нанесения следующего слоя | 2-4 часа                                                                 |
| Время полного высыхания покрытия   | 24 часа                                                                  |
| Расход на один слой                | до 6 м²/л                                                                |
| Базы                               | BW, BC                                                                   |
| Система колеровки                  | Acomix                                                                   |
| Срок и условия хранения            | 3 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке |

### Степень блеска



### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



### Упаковка

0,5 л

2 л

9 л

\* Подтверждено сторонней лабораторией ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», протокол испытаний №2396.И-1 от 17.10.2025