

Стойкий цвет



Технические данные

Уникальные компоненты	Воск, УФ-фильтры
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Растворитель	Ксилол
Сухой остаток (по массе)	~51%*
Плотность	1,00 кг/л*
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	Не менее 4 часов
Расход на один слой	До 12 м²/л
Цвет	5 готовых цветов
Срок и условия хранения	5 лет в не вскрытой заводской упаковке в сухом вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +30°C; вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов.

* Указан средний показатель. Может отличаться в зависимости от цвета краски



Степень блеска



0,75 л

Упаковка



Грунт-эмаль для внутренних и наружных работ для металла, дерева, пластика, бетона

- Яркий цвет надолго
- Содержит УФ-фильтр
- Ударопрочная
- Эластичная

Описание

Глянцевая эмаль для внутренних и наружных работ по дереву, металлу и твердому пластику. Подходит для окраски мебели, дверей, окон, решеток, а также для минеральных поверхностей внутри помещений. Создает долговечное глянцевое покрытие, устойчивое к выгоранию, к воздействию дез. растворов, масел и щелочей**.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Предназначена для новых и ранее окрашенных поверхностей:

- из дерева (окна, двери, заборы, террасы, мебель, хозяйственные постройки)
- из металла (ворота, ограды, трубы, гаражи)
- из пластика: твёрдый ПВХ (профили, панели) и пластиковые элементы мебели/декора

Особенности применения

Окрашивайте при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°C и не выше +30°C (оптимально +10°C...+25°C) и влажности воздуха 85%. Наносите краску кистью с натуральным или смешанным ворсом, валиком со средним ворсом для нанесения красок на органическом растворителе или методом распыления.

При работе кистью наносите 2 равномерных тонких слоя, избегая потёков, с соблюдением времени межслойной сушки. При низких температурах время высыхания краски может увеличиться.

Внимание! Рекомендуем выбирать безвоздушный метод нанесения, как более пожаробезопасный для продуктов на органической основе.

При работе кистью разбавление не требуется, при необходимости добавьте не более 10% ксилола. Для валика разбавление не требуется. При использовании другого разбавителя, сделайте пробный выкрас на совместимость материалов.

Разбавление

Разбавление не требуется.