

Exterior Oil



Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, натуральные масла
Связующее	Алкидная смола, льняное масло
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 56,8%
Плотность	0,891 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, ветошь, ПАД
Время до нанесения следующего слоя	6 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход	Мягкие породы древесины до 11 м²/л. Твердые породы древесины до 17 м²/л.
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

*Подтверждено испытаниями независимой лаборатории ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов» при соблюдении технологии нанесения.

Масло для террас и фасадов

- 2 в 1 - нанесение без грунта
- С натуральным маслом
- Защита от влаги
- Усилена воском

Описание

Omnitex Exterior Oil - колеруемое деревозащитное масло для террас и фасадов сроком защиты до 5 лет*. Формула 2 в 1. Наносится без грунта, питает и защищает древесину от влаги, загрязнения и атмосферного воздействия. Не образует пленки на поверхности, что позволяет древесине дышать. Натуральное масло и воск в составе усиливают водоотталкивающие свойства. Содержит добавки против плесени и водорослей. Продукт легко наносится, делает текстуру более выразительной, сохраняя ощущение натуральной древесины. Используйте масло только в колерованном виде. Для дополнительной защиты от плесени и грибка используйте грунт-антисептик Omnitex (Pinotex) Base.

Область применения

Для наружных работ. Рекомендуется для промасливания террас, платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон, дверей и иных поверхностей из строганой древесины твердых и мягких пород. Защищает от воздействия солнца, дождя, снега, мороза, перепадов температур, влажности и пр.

Особенности применения

Наносите в три слоя на предварительно обработанную поверхность, либо в два слоя с предварительным грунтованием Omnitex (Pinotex) Base, при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха <85%, влажности древесины <18%. Перед нанесением и в процессе использования перемешайте масло, не допуская образования пузырьков. Используйте кисть, губку или специальный аппликатор для нанесения масел и лаков (ПАД). Наносите равномерно и без перерыва от края до края. Тщательно пропитайте торцевую часть древесины. После нанесения каждого слоя в течение 20-30 минут удалите излишки масла ветошью.

Производитель не несёт ответственности за дефекты финишного покрытия в результате нарушения технологии нанесения.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Во избежание подлипания и/или увеличения времени высыхания обязательно убирайте излишки масла через 20-30 минут после нанесения неворсистой тканью. В случае скопления излишков масла на поверхности покрытие визуально может казаться неоднородным.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Разбавление

Разбавление не требуется.