

Паркетный лак



Износостойкий паркетный лак

- Стойкий к мытью абразивными и моющими средствами
- Не растрескивается и не отслаивается
- Обладает повышенной стойкостью к бытовым загрязнителям
- Стойкий к воздействию воды и перепадам температур*

Описание

Паркетный износостойкий алкидно-уретановый лак для деревянных поверхностей внутри помещений, образует прочное покрытие, обладающее грязе- и водоотталкивающими свойствами, устойчивое к воздействию моющих средств. Защищает деревянный пол от износа и механических повреждений (ударов, царапин и пр)*. Ассортимент представлен разной степенью блеска: полуматовый и матовый.

Область применения

Для внутренних работ: для горизонтальных и вертикальных деревянных поверхностей: полов, стен, лестниц, мебели (кроме столешниц), оконных рам, дверей в помещениях с умеренной влажностью.

Особенности применения

Новые поверхности: Очистите поверхность от пыли, грязи, жирных пятен, потемнений щеткой для древесины или мытьем под давлением. В зависимости от типа деревянной поверхности отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P100-P120, уберите пыль неворсистой тканью. В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки и обработайте грунтом. Если обработка невозможна, замените на здоровую древесину.

Ранее окрашенные поверхности: Удалите старый или непрочный державшийся слой средства на поверхности до чистого дерева стальной щеткой или наждачной бумагой с зернистостью P60-P80. Поврежденные или посеребрившие слои древесины тщательно отшлифуйте до чистого дерева и уберите пыль. Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по его восстановлению. Рекомендуется наносить в два – три слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины < 18%. Первый слой после высыхания слегка обработайте шлифовальной бумагой, затем удалите пыль и нанесите второй слой. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

При колеровке во избежание разницы в оттенках для окраски большой поверхности смешайте в одной емкости достаточное количество цветной пропитки одной партии. Окончательный цвет на поверхности проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для уверенности в выборе цвета рекомендуется сделать пробный выкрас.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.

Внимание! Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Хождение в мягкой обуви допускается через 24 часа после нанесения последнего слоя. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Производитель не несет ответственности за дефекты финишного покрытия в результате нарушения технологии нанесения.

Разбавление

Разбавление при нанесении кистью не требуется.

Разбавление при работе краскопультом: по необходимости, но не более 1 части уайт-спирита на 10 частей лака.

Технические данные

Уникальные компоненты	Воск
Связующее	Алкидно-уретановая смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 42%
Плотность	0,9 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, аппликатор для нанесения лака, краскопульт
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	До 15 м²/л
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	5 лет при t от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено сторонней лабораторией ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ» при соблюдении технологии нанесения.

Степень блеска



Gardner 60°

0,75 л



2 л



9 л



Упаковка