

Яхтный лак



Технические данные

Уникальные компоненты	Биоциды, воск, УФ-фильтр
Связующее	Алкидно-уретановая смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим или смешанным ворсом, валик, распылитель
Сухой остаток (по массе)	Полуматовый $\approx 41\%$; Глянцевый $\approx 44\%$
Плотность	Полуматовый $\sim 0,91$ кг/л; Глянцевый $\sim 0,89$ кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, аппликатор для нанесения лака, краскопульт
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	До $15 \text{ м}^2/\text{л}$
Готовый цвет	Бесцветный
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	5 лет при t от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$ в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено сторонней лабораторией ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ» при соблюдении технологии нанесения.

Степень блеска



Gardner 60°

0,75 л



Упаковка

Защитный алкидно-уретановый яхтный лак

- До 7 лет защиты *
- Атмосферостойкий, эффективная защита от УФ-излучения
- Повышенная стойкость к воздействию воды (в т.ч. соленой)*
- Допустимо использование без предварительного грунтования, благодаря наличию биоцидов в составе

Описание

Атмосферостойкий алкидно-уретановый лак для деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений. Образует высокоэластичное покрытие, стойкое к перепадам влажности и температуры. Лакированная поверхность обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, устойчива к воздействию моющих средств и легко очищается от бытовых загрязнений. Защищает деревянные поверхности от износа и механических повреждений (ударов, царапин и пр.). Лак удобен в нанесении, легко разравнивается.

Область применения

Для наружных работ: фасадов, дверей, беседок, заборов, навесов, полов на закрытой террасе и пр. деревянных поверхностей, а также деталей лодок и яхт выше ватерлинии. Для усиления защиты глубоких слоёв древесины и уменьшения расхода лака, обработайте поверхность грунтовкой Omnitex (Pinotex).

Для внутренних работ: потолков, стен из бруса, бревен, вагонки, мебели, полов в условиях умеренной эксплуатационной нагрузки.

Особенности применения

Новые поверхности: Очистите поверхность от пыли, грязи, жирных пятен, потемнений щеткой для древесины или мытьем под давлением. В зависимости от типа деревянной поверхности отшлифуйте абразивом с зернистостью P100-P120, уберите пыль неворсистой тканью. В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки. При наружных работах для дополнительной защиты глубоких слоёв древесины обработайте антисептическим грунтом Omnitex (Pinotex). Если обработка невозможна, замените на здоровую древесину.

Ранее окрашенные поверхности: Удалите старый или непрочно державшийся слой средства на поверхности до чистого дерева стальной щеткой или абразивом с зернистостью P60-P80. Поврежденные или посеревшие слои древесины тщательно отшлифуйте до чистого дерева. Обработайте поверхность мыльным раствором и просушите.

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков в банке. Нанесите в 2-3 слоя по направлению волокон древесины. После полного высыхания первого слоя поверхность отшлифовать абразивом мелкой фракции для удаления поднявшихся волокон древесины, пыль от шлифовки удалить. Перед нанесением последующих слоёв при необходимости выполните лёгкую межслойную шлифовку. Работы рекомендуются проводить при температуре воздуха и поверхности от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$ с относительной влажностью воздуха от 40% до 80% и влажности древесины $<18\%$.

При наружных работах рекомендуется наносить 3 слоя Omnitex Яхтный лак.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.

Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Производитель не несёт ответственности за дефекты финишного покрытия в результате нарушения технологии нанесения.

Разбавление

Разбавление при нанесении кистью не требуется.

Разбавление при работе краскопультом: по необходимости, но не более 1 части уайт-спирита на 10 частей лака.