



Краска для металла, готовые цвета

- Прямо на ржавчину
- Защита поверхности до 14 лет*
- Образует стойкое покрытие к морскому климату*
- Технология **Двойную защита** — только в Topgrade
- Эластичное покрытие, не растрескивается
- Обладает отличной укрывистостью и адгезией к ржавой поверхности

Описание

Уникальная формула 3 в 1:

Грунт — выравнивает поверхность.

Защита от коррозии — останавливает ржавчину.

Финишное покрытие чешуйчатой структуры — блокирует путь воде, не допуская ни капли ее до металла.

Содержит активные антикоррозионные добавки (фосфат цинка).

Благодаря технологии **Двойную защита** с добавлением воска, **Topgrade обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 14 лет***. Образует износостойкое и эластичное покрытие, которое остается устойчивым и не растрескивается при перепадах влажности и температуры. Topgrade обладает **чешуйчатой структурой**, служащей дополнительным барьером на пути кислорода и воды к металлической поверхности.

Содержит силиконовые добавки, которые создают усиленный барьер для влаги и грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратковременному воздействию моторного топлива, масел и к дезинфицирующим растворам**.

Быстро высыхает. Время до нанесения второго слоя около 4-6 часов, вся работа может быть завершена за один день.

Легко наносится без разбрызгивания и потёков. Экономичный расход – до 14м² одним литром по подготовленной поверхности.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для нанесения на ржавые неокрашенные и ранее окрашенные поверхности из черных металлов. Рекомендуется для окраски гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флапштоков, садового инструмента и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п. Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых, уретановых, алкидных и др.), за исключением материалов на битумной основе. Не подходит для окрашивания находящихся под водой, минеральных, горизонтальных подверженных механическим воздействиям (пол, ступени, лестницы и т.д) поверхностей.

Особенности применения

Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°C и не выше +30°C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%.

Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте краску, не допуская образования пузырьков в банке. Наносите в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом или валиком. Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Внимание: Безвоздушное распыление является более пожаробезопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Подготовка поверхности

Новые металлические поверхности: удалите пыль, транспортировочно-консервационный состав, маслянистые и жирные пятна.

Ранее окрашенные поверхности: очистите от непрочного держащегося покрытия и ржавчины щеткой для металла. Обработайте края старой краски шлифовальной бумагой до гладкости, удалите пыль. Проверьте совместимость с предыдущим покрытием, окрасив незаметный участок.

Ржавые металлические поверхности: отшлифуйте наждачной бумагой или щеткой для металла. Поверхность должна быть сухой, без загрязнений, солей, осыпающейся ржавчины. По необходимости примените антикоррозионный или выравнивающий грунт.

Для цветных металлов, блестящих и гладких поверхностей: используйте грунт для цветных металлов или грунт для усиления адгезии. Используя грунт другого производителя, сделайте пробный выкрас и проверьте совместимость между материалами. Допустимо нанесение на дерево и пластик твердой фактуры.

Перед нанесением краски обезжирьте поверхность **растворителем и очистителем Topgrade (Hammerite)**, дайте полностью высохнуть.

Разбавление

Нанесение кистью: разбавление не требуется.

Нанесение валиком: для первого слоя разбавить в соотношении не более 1 части **растворителя и очистителя Topgrade (Hammerite)** на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Воздушное распыление: разбавление не более 10%.

Для более крупного рисунка наносите молотковую краску инструментом с диаметром сопла 1.7, для более мелкого рисунка используйте инструмент с диаметром сопла 1.5.

Безвоздушное распыление: допустимо разбавление 5-10% растворителем и очистителем Topgrade (Hammerite). Рекомендуемое рабочее давление 150 бар, размер форсунки 412.

Допустимо нанесение **электростатическим напылением**.

Технические данные

Уникальные компоненты	Фосфат цинка, воск, силиконовые добавки
Связующее	Модифицированная алкидная смола
Растворитель	Смесь алифатических углеводородов
Сухой остаток (по массе)	~60%***
Плотность	1,05 кг/л***
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, валик, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	Не менее 4 часов
Термостойкость покрытия	До +125°C
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	от 85 до 160 мкм****
Рекомендуемая толщина сухой пленки	от 50 до 100 мкм****
Расход на один слой	До 14 м²/л
Цвет	15 готовых цветов
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Не замораживать.

* Подтверждено сторонней лабораторией ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»

** Подтверждено сторонней лабораторией ООО "АЛЬЯНС"

*** Указан средний показатель. Может отличаться в зависимости от цвета краски

**** При большей толщине слоя расход краски увеличится

Степень блеска Глянцевая



Gardner 60°

Степень блеска Молотковая



Gardner 60°

0,25 л 0,75 л



Упаковка